



## > DATOS TÉCNICOS

|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tela Primera capa</b>              | 93% meta-aramida (NOMEX) + 5% para-aramida (Kevlar) + 2% fibra antiestática. Peso: 200 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Segunda capa</b>                   | Aramida recubierto con PTFE. Peso: 110 g/m <sup>2</sup>                                                 |
| <b>Tercera capa</b>                   | Filtro térmico de aramida. Peso: 70 g/m <sup>2</sup>                                                    |
| <b>Cuarta capa</b>                    | 49% aramida + 49% viscosa + 2% fibra antiestática. Peso: 12 g/m <sup>2</sup>                            |
| <b>TPP (Protección térmica total)</b> | 33,1 cal/m <sup>2</sup> (estándar CNAS GA10-2014)                                                       |
| <b>Resistencia</b>                    | 350 °C                                                                                                  |
| <b>Tallas</b>                         | XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL                                                                                    |

## > DESCRIPCIÓN

Diseñado para resistir las condiciones extremas a las que se enfrentan estos profesionales. Su fabricación involucra una combinación de materiales y tecnologías avanzadas que garantizan la seguridad y el rendimiento en situaciones de emergencia.

## > EQUIPAMIENTO OPCIONAL

